



## Katalysator voor Oxypaint FM HB

### Beschrijving en bestemming van het product

**Katalysator voor Oxypaint FM/HB** zal de droging en doorharding van **Oxypaint FM/HB** opmerkelijk versnellen (resultaten zie bijlage).

Aanbevolen dosage: 0.5 %

Dit betekent op 1 L (A+B) : 5 ml katalysator en op 4 L (A+B): 20 ml katalysator.

Opmerking: hogere dosages worden afgeraden om negatieve invloed op hechting, flexibiliteit, pot-life te minimaliseren.

### Bindmiddel

Katalysator is gebaseerd op een tertiair amine

### Technische gegevens

- **Densiteit:** 0.97 ( $\pm$  0.03) g/cm<sup>3</sup>.
- **VOC:** 0 g/L

### Stockagestabiliteit

Minimum 1 jaar in de originele, ongeopende verpakking in een droge ruimte bij een temperatuur tussen -20°C en +40°C.

### Veiligheidsmaatregelen

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

*De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: [www.libertpaints.com](http://www.libertpaints.com)*

#### Disclaimer

*De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints worden afgeleid.*

*Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.*